

Техническа информация (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying
- Immediate repair after matting possible
- Excellent spraying properties
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	MOBIHEL 2K ФИЛЕР	
		P360 - P600
		MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

	Смесване при миксера:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Съотношение на смесване:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ЦАЗА 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ЦАЗА 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ЦАЗА 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ЦАЗА 3500 S	50 - 60%
	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 мм/20°C	20 - 22 сек.		
	Тест за цветови нюанси:	Перед окрашиванием цвет обязательно проверяется с помощью пробного распыления на тест – карточке		
	Нанасяне с пистолет:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар		
	Брой ръце:	2 слоя и ефект		
	Дебелина на покритието:	15 - 22 мкм		

	Изчакване:	10 - 15 min/20°C между слоевете и преди нанасяне на безцветен лак
	Нанасяне с пистолет:	All MOBIHEL Clearcoats
	Срок на годност:	Цветни пигменти: 4 години Алуминий, перла: 3 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

Version: 2026-28 (11.08.2026)