

Технічна інформація (08/26)

MOBIHEL БАЗА MIX

- Бажаний колір можна отримати, вибравши програму Mobihel Color Navigator Formulation Software або покупкою в колорбоксі Mobihel CBE. Вибраний колір надалі швидко і точно змішується.
- Головні характеристики:
 - Малий час для витримки покриття та глибоке висихання плівки.
 - Можливі виправлення одразу після матування.
 - Чудові властивості розприскування
 - Якісний результат фарбування
 - Просте та легке фарбування технікою «переходу»

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	MOBIHEL 2K ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ	
		P360 - P600
		MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ

	Змішування в змішувачі:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Співвідношення змішування:		MOBIHEL БАЗА MIX РОЗБАВНИК MOBIHEL ДЛЯ БАЗОВОГО ПОКРИТТЯ 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL БАЗА MIX РОЗБАВНИК MOBIHEL ДЛЯ БАЗОВОГО ПОКРИТТЯ 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL БАЗА MIX РОЗБАВНИК MOBIHEL ДЛЯ БАЗОВОГО ПОКРИТТЯ 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL БАЗА MIX РОЗБАВНИК MOBIHEL ДЛЯ БАЗОВОГО ПОКРИТТЯ 3500 S	50 - 60%
	Робоча щільність: DIN 53211 Ф4 мм/20°C	20 - 22 сек.		

	Перевірка кольору:	Перед фарбувальними роботами слід перевірити відповідність кольору з нанесенням емалі на тестову картку та перевірити придатність перед фарбуванням об'єкта
	Розпилення:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар HVLP
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2 повних шари та ефект 15 - 22 мкм
	Витримка/випарювання між шарами:	10 - 15 хв./20°C між шарами та перед нанесенням лаку
	Подальша обробка:	Всі безбарвні лаки з програми MOBIHEL
	Термін зберігання:	Бази на кольорових пігментах: 4 роки Бази на алюмінії і перламутрі: 3 роки

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

Version: 2026-44 (11.08.2026)