

Technické informace (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying
- Immediate repair after matting possible
- Excellent spraying properties
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

PŘÍPRAVA PODKLADU	MOBIHEL 2K PLNIČ	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ

	možnost míchání v míchačce:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Mísicí -poměrově:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ŘEDIDLO PRO ZÁKLADNÍ LAK 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ŘEDIDLO PRO ZÁKLADNÍ LAK 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ŘEDIDLO PRO ZÁKLADNÍ LAK 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ŘEDIDLO PRO ZÁKLADNÍ LAK 3500 S	50 - 60%
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s		
	Ovládání nuance:	Shodu odstínu je před lakováním objektu nutno prověřit nánosem na kontrolní lístek a porovnáním		
	Aplikace stříkací pistolí:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar		
	Počet vrstev:	2 vrstvy a efekt		
	Tloušťka vrstvy:	15 - 22 µm		

	Odvětrání:	10 - 15 min/20°C mezi vrstvami a před aplikací bezbarvého laku
	Přelakování:	All MOBIHEL Clearcoats
	Skladovatelnost:	Barevné pigmenty: 4 roky Hliník in Perleť ove: 3 roky

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

Version: 2026-29 (11.08.2026)