

Technikai információk (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying
- Immediate repair after matting possible
- Excellent spraying properties
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	MOBIHEL 2K SZÓRÓGITT	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC

	Keverés a keverőben:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Keverési arány:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL BÁZIS HÍGÍTÓ 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL BÁZIS HÍGÍTÓ 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL BÁZIS HÍGÍTÓ 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL BÁZIS HÍGÍTÓ 3500 S	50 - 60%
	Viszkózitás(RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s		
	Próbálja ki az árnyalatokat:	Az árnyalatot a tárgy lakkozása előtt feltétlenül fel kell vinni a tesztkartonra és ellenőrizni megfelelőségét		
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar		
	Rétegek száma:	2 réteg és hatás		
	Rétegvastagság:	15 - 22 µm		

	Rétegek:	10 - 15 min/20°C a rétegek között és a szintelen lakk alkalmazása előtt
	További alkalmazás:	All MOBIHEL Clearcoats
	Szavatossági idő:	Színes pigmentek: 4 év Alumínium és gyöngyök: 3 év

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Any part of this information may change at any time without notice.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

Version: 2026-34 (11.08.2026)