

Tehnične informacije (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

PRIPRAVA PODLAGE	MOBIHEL 2K PREDLAK	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO

	Mešalno razmerje-volumsko:	 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL 2K TRDILEC 1300  MOBIHEL 2K REDČILO 2300  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL 2K REDČILO 2100  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL 2K TRDILEC 1500  MOBIHEL 2K REDČILO 2500	2 dela 1 del 10% 2 dela 1 del 0% 2 dela 1 del 0%
	Mešalno razmerje-utežno:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500	100 g 48 g 13 g
	Pot life mešanice pri 20°C:	2 h	
	Delovna viskoznost: DIN 53211 Ø4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Test nianse:	Nianso je potrebno pred lakiranjem objekta obvezno aplicirati na testni kartonček in preveriti ustreznost	
	Aplikacija z brizgalno pištolo:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar RP	
	Število nanosov:	2 - 3 polni sloji	
	Debelina nanosov:	50 - 60 µm	
	Odžračevanje:	10 min/20°C med slojema 10 - 15 min/20°C pred sušenjem v peči	
	Čas sušenja pri 20°C: Čas sušenja pri 60°C:	16 h 30 min (temperatura objekta)	

	Čas sušenja z IR Infra rdeča-kratki valovi):	8 - 12 min Razdalja do objekta: 70 - 80 cm
	Rok uporabe:	4 let

2K materiali reagirajo z vlago, zato moramo paziti, da so vse posode in pripomočki absolutno brez vode. Ne smemo delati pri relativni vlagi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Embalažo trdilcev po uporabi nemudoma trdno zaprite, saj izdelek reagira z zračno vlago in lahko v izdelku povzroči defekte.

Podatki lahko nihajo zaradi različnih pogojev

Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila

Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.

Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.

Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.

Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.

Version: 2026-1 (23.09.2026)