

Informazione Tecnica (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

PREPARAZIONE SUPPORTO	MOBIHEL FONDO 2K	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILICONE

	Rapporto a Volume:	 35°C 27°C MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL CATALIZZATORE 2K 1300 MOBIHEL DILUENTE 2K 2300  27°C 18°C MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL DILUENTE 2K 2100  18°C 5°C MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL CATALIZZATORE 2K 1500 MOBIHEL DILUENTE 2K 2500	2 parti 1 parte 10% 2 parti 1 parte 0% 2 parti 1 parte 0%
	Rapporto a Peso:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500	100 g 48 g 13 g
	Pot life della miscela a 20°C:	2 h	
	Viscosità (PU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Test di colore:	Prima della verniciatura bisogna necessariamente verificare l'idoneità della tonalità applicandola sul cartoncino di prova	
	Applicazione con Aerografo:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar RP	
	Numero di mani:	2 - 3 mani pieni	
	Spessore Film:	50 - 60 µm	
	Appassimento:	10 min/20°C tra le mani 10 - 15 min/20°C prima di essiccazione forzata	
	Tempo di essiccazione a 20°C: Tempo di essiccazione a 60°C:	16 h 30 min (temperatura del supporto)	

KANSAI HELIOS Slovenia d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Essiccazione (IR onda corta):	8 - 12 min Distanza dall'oggetto: 70 - 80 cm
	Stoccaggio:	4 anni

I prodotti 2K reagiscono con l'umidità; fare attenzione che tutti i contenitori e attrezzature siano assolutamente asciutte. Durante la verniciatura l'umidità relative ambiente non deve essere superiore all'80%.

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

Chiudere la confezione del catalizzatore immediatamente dopo l'uso, poiché il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria e può causare difetti nel prodotto. I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

Version: 2026-4 (23.09.2026)