

Informacja techniczna (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	MOBIHEL 2K PODKŁAD	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

	Objętościowy stosunek mieszania::	 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1300 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2300 2 części 1 część 10%  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100 2 części 1 część 0%  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1500 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2500 2 części 1 część 0%	
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500 100 g 48 g 13 g	
	Żywotność mieszanki w temp 20°C:	2 h	
	Lepkość (RFU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Testuj niuans:	Przed lakierowaniem obiektu należy sprawdzić odpowiedniość koloru/odcienia nanosząc go na karton do testowania	
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar RP	
	Ilość warstw:	2 - 3 pełne warstwy	
	Grubość suchej warstwy:	50 - 60 µm	
	Odprowadzenie:	10 min/20°C między warstwami 10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabinie	
	Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	16 h 30 min (temperatura obiektu)	

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):	8 - 12 min Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
	Okres trwałości:	4 lata

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu. Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

Version: 2026-16 (23.09.2026)