

Ficha técnica (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	MOBIHEL FONDO 2K	
		P360 - P600
		MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO

	Proporción de mezcla en volumen:	 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL ENDURECEDOR 2K 1300 MOBIHEL DILUYENTE 2K 2300  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL DILUYENTE 2K 2100  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL ENDURECEDOR 2K 1500 MOBIHEL DILUYENTE 2K 2500	2 partes 1 parte 10% 2 partes 1 parte 0% 2 partes 1 parte 0%
	Proporción de mezcla en peso:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500	100 g 48 g 13 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	2 h	
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Prueba de sombra de color:	El color debe aplicarse sobre una pieza de cartón de prueba para evaluar su idoneidad antes de la aplicación sobre el objeto	
	Aplicación con pistola:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar RP	
	numero de aplicaciones:	2 - 3 capas completas	
	Espesor de la película:	50 - 60 µm	
	Evaporación:	10 min/20°C entre capas 10 - 15 min/ 20°C antes del secado en el horno	
	Secado a 20°C: Secado a 60°C:	16 h 30 min (temperatura del objeto)	

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	8 - 12 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm
	Vida útil:	4 años

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humedad ,y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

Version: 2026-8 (23.09.2026)

