

Техничка информација (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА	MOBIHEL 2K ПРЕДЛАК	
		P360 - P600
		MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ

	Размер на мешање волуменско:	 35°C 27°C	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1300 MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2300	2 дела 1 дел 10%
		 27°C 18°C	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100	2 дела 1 дел 0%
		 18°C 5°C	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1500 MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2500	2 дела 1 дел 0%
	Размер на мешање тежинско:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500		100 48 13
	Време на мешање 20°C:	2 ч		
	Работна вискозност: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 20 сек.		
	Тест нијанси:	Пред да почнете да го лакирате предмет најнапред задолжително нанесете ја нијансата врз тестно картонче, за да проверите дали одговара		
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар RP		
	Број на наноси:	2 - 3 полни слоеви		
	Дебелина на нанос:	50 - 60 мкм		
	Испаривање:	10 min/20°C меѓу слоевите 10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора		
	Сушење при 20°C:	16 ч		
	Сушење при 60°C:	30 мин (температура на објектот)		

	Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи):	8 - 12 мин Оддалеченост од објектот: 70 - 80 см
	Рок на употреба:	4 години

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смеете да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

Version: 2026-13 (23.09.2026)