

Tehnička informacija (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

PRIPREMA PODLOGE	MOBIHEL 2K FILLER	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ

	Omjer miješanja volumski::	 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 1300 MOBIHEL 2K RAZRJEĐIVAČ 2300 10%	2 dijela 1 dio 10%
		 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL 2K RAZRJEĐIVAČ 2100 0%	2 dijela 1 dio 0%
		 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 1500 MOBIHEL 2K RAZRJEĐIVAČ 2500 0%	2 dijela 1 dio 0%
	Omjer miješanja težinski:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500	100 g 48 g 13 g
	Pot life mješavine pri 20°C:	2 h	
	Radna viskoznost: DIN 53211 Ø4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Test nijanse:	Prije lakiranja objekta nijansu treba obavazeno aplicirati na test-karton i provjeriti odgovara li zahtjevima	
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar RP	
	Broj nanosa:	2 - 3 puna sloja	
	Debljina nanosa:	50 - 60 µm	
	Odzračivanje:	10 min/20°C između slojeva 10 - 15 min./20°C prije sušenja u peći	
	Vrijeme sušenja pri 20°C: Vrijeme sušenja pri 60°C:	16 h 30 min (temperatura objekta)	

KANSAL HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):	8 - 12 min Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm
	Rok upotrebe:	4 godine

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Zatvorite ambalažu od učvršćivača odmah nakon upotrebe, jer proizvod reagira s vlagom zraka i može uzrokovati oštećenja na proizvodu.

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

Version: 2026-11 (23.09.2026)