

Техническа информация (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	MOBIHEL 2K ФИЛЕР	
		P360 - P600
		MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

	Съотношение на смесване -обемно:	 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 1300 MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2300  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 1500 MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2500	2 части 1 част 10% 2 части 1 част 0% 2 части 1 част 0%
	Съотношение на смесване-тегловно:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500	100 48 13
	Жизнеспособност(pot life) при 20°C:	2 ч	
	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 мм/20°C	17 - 20 сек.	
	Тест за цветови нюанси:	Пред окрасиване цветът задължително проверяется с помощта на пробно разпыление на тест – картонче	
	Нанасяне с пистолет:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар RP	
	Брой ръце:	2 - 3 пълен слой	
	Дебелина на покритието:	50 - 60 мкм	
	Изчакване:	10 min/20°C Време за изчакване между слоевете 10 - 15 min/20°C Време за изчакване преди сушене в камера	
	Време за сушене при естествени условия 20°C: Време за сушене при 60°C:	16 ч 30 мин (температурата около детайла)	

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	С IR лампа:	8 - 12 мин Разстояние до детайла : 70 - 80 см
	Срок на годност:	4 години

2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта. Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

Version: 2026-6 (23.09.2026)