

Technické informace (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

PŘÍPRAVA PODKLADU	MOBIHEL 2K PLNIČ	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ

	Mísení-poměrově:	 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1300 MOBIHEL 2K ŘEDIDLO 2300 2 díly 1 díl 10%	
		 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ŘEDIDLO 2100 2 díly 1 díl 0%	
		 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1500 MOBIHEL 2K ŘEDIDLO 2500 2 díly 1 díl 0%	
	Mísení-váhově:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500 100 g 48 g 13 g	
	Doba zpracovatelnosti při 20°C:	2 h	
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Ovládání nuance:	Shodu odstínu je před lakováním objektu nutno prověřit nánosem na kontrolní lístek a porovnáním	
	Aplikace stříkací pistolí:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar RP	
	Počet vrstev:	2 - 3 plné vrstvy	
	Tloušťka vrstvy:	50 - 60 µm	
	Odvětrání:	10 min/20°C mezi vrstvami 10 - 15 min/20°C před sušením v kabině	
	Sušení při 20°C: Sušení při 60°C:	16 h 30 min (teplota objektu)	

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Čas sušení: (krátkovlnná infračervená lampa)	8 - 12 min Vzdálenost od objektu: 70 - 80 cm
	Skladovatelnost:	4 roky

2K materiály reagují na vlhkost, proto musíme dbát, aby všechny nádoby a pomůcky byly absolutně suché. Nesmíme pracovat při relativní vlhkosti vyšší než 80%

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Okamžitě po použití uzavřete balení tužila, protože produkt reaguje se vzdušnou vlhkostí a může způsobit vady výrobku.

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

Version: 2026-7 (23.09.2026)