

Informații tehnice (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	MOBIHEL 2K FILLER	
		P360 - P600
		MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC

	Ratia de amestec in volum:	 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 1300 MOBIHEL 2K DILUANT 2300  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K DILUANT 2100  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 1500 MOBIHEL 2K DILUANT 2500	2 părți 1 parte 10% 2 părți 1 parte 0% 2 părți 1 parte 0%
	Ratia de amestec in greutate:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500	100 g 48 g 13 g
	Durata de viata a amestecului la 20°C:	2 h	
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Test de culoare:	Culoarea trebuie aplicată pe o bucată de carton de test pentru a evalua adecvarea acesteia înainte de aplicarea pe obiect	
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar RP	
	Numar de straturi:	2 - 3 straturi complete	
	Grosimea de film:	50 - 60 µm	
	Țimp de așteptare:	10 min/20°C între straturi 10 - 15 min/ 20°C înainte de uscarea în cuptor	
	Țimp de uscare la 20°C: Țimp de uscare la 60°C:	16 h 30 min (temperatura obiectului)	

KANSAI HELIOS Slovenia d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Timp de uscare (infrarosu cu unde scurte):	8 - 12 min Distanța până la obiect: 70 - 80 cm
	Termen de valabilitate:	4 ani

Materialele 2k reactioneaza la umiditate, trebuie avut grija ca toate recipientele si sculele sa fie perfect uscate. In timpul aplicarii umiditatea din mediul ambient sa nu depaseasca 80%

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Inchideti ambalajul de intaritor imediat dupa folosire deoarece intaritorul reactioneaza cu umiditatea atmosferica si acest lucru poate cauza defecte ale produsului. (intarirea in ambalaj, microgeluri, albirea suprafetei dupa aplicare.

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

Version: 2026-18 (23.09.2026)