

Information technique (09/26)

MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

PRÉPARATION DES SUPPORTS	MOBIHEL 2K PRIMAIRE - APPRÊT	
		P360 - P600
		MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE

	Proportions de mélange en volume:	 MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL DURCISSEUR 1300 2K  MOBIHEL DILUANT 2300 2K  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL DILUANT 2100 2K  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX  MOBIHEL DURCISSEUR 1500 2K  MOBIHEL DILUANT 2500 2K	2 éléments 1 élément 10% 2 éléments 1 élément 0% 2 éléments 1 élément 0%
	Proportions de mélange en poids:	MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500	100 g 48 g 13 g
	Durée de vie du mélange à 20°C:	2 h	
	Viscosité (RFU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Test de couleur:	La teinte doit être appliquée sur une plaquette test pour vérifier la couleur avec d'être appliquée sur l'élément	
	Application avec un pistolet:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar RP	
	Nombre de couches:	2-3 couches pleines	
	Epaisseur du film:	50 - 60 µm	
	Séchage:	10 min/20°C entre les couches 10 - 15 min./20°C avant séchage en four	
	Temps de séchage à 20°C: Temps de séchage à 60°C:	16 h 30 min (température de l'objet)	

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

	Temps de séchage (infra-rouge à ondes courtes):	8 - 12 min Distance de l'élément: 70 - 80 cm
	Durée de vie:	4 ans

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Fermez l'emballage du durcisseur immédiatement après utilisation, car le produit réagit avec l'humidité de l'air et peut provoquer des défauts dans le produit.

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

Version: 2026-9 (23.09.2026)