

Informazione Tecnica (09/26)

MOBIHEL STUCCO SOFT

- Adatto per livellare aree profonde e irregolari in lamiera di acciaio
- Rapida essiccazione
- Facile levigatura
- Nessun foro dopo la levigatura
- Non poroso
- Nessun abbassamento
- Colore: beige
- VOC Conforme

PREPARAZIONE SUPPORTO		
		P220 - P280
		MOBIHEL ANTISILICONE

	Rapporto a Volume:	MOBIHEL STUCCO SOFT CATALIZZATORE BP	100 g 2 g
	Pot life della miscela a 20°C:	3 - 6 min	
	Miscelare con cura:		
	a Spatola:		
	Tempo di essiccazione a 20°C:	20 - 30 min	
	Essiccazione (IR onda corta):	5 min Distanza dall'oggetto: 70 - 80 cm	
	A secco:	Sgrossaggio: P80 - P120 Finitura: P150 - P180 - P220	

	Trattamenti successivi:	Tutti i fondi 2K MOBIHEL
	Stoccaggio:	18 mesi

2004/42/II B(b) (250) 170

Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (b) pronti per l'applicazione è di **250 g/l**.

Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di **170 g/l**

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

Version: 2026-4 (23.09.2026)