

Техническая информация (09/26)

MOBIHEL ШПАТЛЕВКА МЯГКАЯ

- Подходит для выравнивания глубоких неровностей
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется
- Нет проколов после шлифования
- Не пористая
- Тиксотропная
- Цвет: бежевый
- Соответствует VOC требованиям

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ		
		P220 - P280
		MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

	Соотношение смешивания:	MOBIHEL ШПАТЛЕВКА МЯГКАЯ ВР ОТВЕРДИТЕЛЬ	100 г 2 г
	Жизнеспособность смеси при 20°C:	3 - 6 мин	
	Тщательное перемешивание:		
	Нанесение шпателем:		
	Время сушки при 20°C:	20 - 30 мин	
	Время сушки (ИК коротковолновая сушка):	5 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см	
	Сухое шлифование:	Грубое шлифование: P80 - P120 Тонкое шлифование: P150 - P180 - P220	

	Дальнейшая обработка:	Все вторичные грунты-наполнители программы MOBIHEL
	Срок хранения:	18 месяцев

2004/42/II B(b) (250) 170

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет **250 г/л**.
ЛОС/VOC нашего материала составляет **170 г/л**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

Version: 2026-19 (23.09.2026)