Техническая информация (09/26)

MOBIHEL 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AIRDRY

- Подходит для частичного ремонта
- Сушка на воздухе (20°C) : 1час
- Быстрая сушка (60°C) : 5 мин
- Полировка возможна после 1 часа сушки на воздухе или после охлаждения при сушке 5 мин/60°C
- Высокий блеск
- При определённых условиях нанесения сушка на воздухе может снизить энергопотребление по сравнению с сушкой в печи. См. TDS для условий и ограничений.
- Соответствует ЛОС
- В случае использования перед покраской автомобиля филлера MOBIHEL HS AirDry (соотношение смешивания 2:1) необходимо в базу на основе растворителя обязательно добавить 10% 2K отвердителя (MOBIHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100 или MOBIHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100)

ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBIHEL БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ MIX MOBIHEL БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ HYDRO MIX

	**Объемное соотношение смешивания:**	MOBIHEL 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AirDry MOBIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AirDry	2 части 1 часть
	**Весовое соотношение смешивания:**	MOBIHEL 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AirDry MOBIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AirDry	100 53
	**Жизнеспособность смеси при 20°C:**	1 ч	
	**Рабочая вязкость:** DIN 53211 Ф4 мм /20°C	17 - 20 сек.	
	**Распыление:**	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	**Количество слоев:** **Толщина покрытия:**	**1 туман** - не дожидаясь **1 полный слой** - расстояние от пистолета до объекта теперь 25 см, Скорость нанесения нормальная 50 - 60 мкм	
	**Выдержка/выпаривание:**	0 - 3 мин/20˚C между слоями 15 мин перед сушкой в ОСК	
	**Время сушки при 20°C:** **Время сушки при 60°C:**	60 мин 5 мин Лак можно полировать сразу после сушки на воздухе или после сушки в ОСК	
	**Срок хранения:**	2 года	

2004/42/II B(**d**) (**420**) **420**

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (**d**)), подготовленных к нанесению, составляет **420** г/л.
ЛОС/VOC нашего материала составляет **420** г/л

2K материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.
Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.
Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.
Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.
Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.
Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

Version: 2026-18 (30.09.2026)